

КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 021

Жидкость антикоррозионная общего назначения полифункциональная кольматирующая ингибирующая не окрашивающая поверхность бетона, кирпича, блоков и т.д.:

ОН-ПФ-ПЭ_{W/F} 5,0-2,0 –РВ-НО СТБ 1416-2019 ТУ ВУ 100854365.002-2021.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 021 – это готовый к применению силиконовый гидрофобизатор на водной основе для таких минеральных оснований, как кирпич, глина, камень, известково-песчаные растворы, цементно-песчаные покрытия, бетон, блоки.

Химическое взаимодействие компонентов состава с основанием обеспечивает интенсивное удаление влаги с поверхности, делает её водоотталкивающей и устойчивой к атмосферному воздействию длительное время, предотвращает появление высолов.

Используется также в качестве грунта под окрашивание водно-дисперсионными составами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условная вязкость рабочего состава, с	Не более 15
Массовая доля действующего вещества, %	3,0 -15,0
Время полного высыхания, часов, не более	4,0
Водородный показатель, рН	6,5 -13,0
Цвет защищенной поверхности бетона	В пределах допустимых отклонений, установленных утвержденными изготовлением контрольными образцами цвета
Показатель эффективности, характеризующий: -снижение водопоглощения бетона, ПЭ _W , не менее, раз;	5,0
- увеличение марки бетона по морозостойкости, ПЭ _F , не менее, раз	2,0

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°С до +30 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая проникающая способность.

Значительное снижение водопоглощения минерального основания.

Значительное увеличение морозостойкости покрытий.

Состав устойчив к атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам.

Не влияет на паропроницаемость.

Возможность использования в качестве грунтовочного состава перед окрашиванием водно-дисперсионными составами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений. Не допускается нанесение на влажную и мокрую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение материала рекомендуется производить с использованием малярных кистей и валиков или воздушным распылением краскопультом или пульверизатором либо установками безвоздушного распыления.

Не допускать перенасыщения и образования луж.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Ориентировочный расход КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 021, в зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности, составляет 0,25 кг/м².

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антикоррозионная гидрофобизирующая жидкость КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 021 упаковывается в пластиковые ведра и канистры массой нетто от 5 до 30 кг или в емкости кубические массой нетто до 1,5 тонн,

Хранить в сухом месте на поддонах при температуре не ниже +5°С. Также должна быть обеспечена сохранность упаковки.

Срок хранения 12 месяцев.