

КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037

грунтовка антикоррозионная для металлических поверхностей ТУ BY 100854365.003-2022, СТБ 1827-2008.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037 это готовый к применению состав, позволяющий обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии всех типов металлических поверхностей в строительстве. Представляет собой преобразователь, модификатор ржавчины и антикоррозионный грунт, состоящий, в том числе из высокодисперсных порошков на цинковой основе, других ингибиторов коррозии, водоотталкивающих агентов и танина. Не содержит кислот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия покрытия (к металлическому основанию), балл, не более	2
Время высыхания до степени 3, ч	0,4 – 1,0
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3% при температуре (20±2) °С, ч, не менее	8
Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20±2) °С, ч, не менее	2

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применять при температуре воздуха и поверхности под нанесение во время производства работ от +5°С до +25 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту металлических поверхностей.

Может использоваться как грунтовочный состав перед окраской металлоконструкций.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Старая арматура, а также вновь установленная, закладные детали и другие металлические поверхности должны быть очищены до степени чистоты Sa 2 ½ (удалена окалина, ржавчина и краска; на поверхности стали остаются только остатки, видимые как "затенения") согласно ISO 8501-1 (2 степень согласно ГОСТ 9.402).

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунтовка антикоррозионная КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037 поставляется в готовом к применению виде, перед использованием потребуется только перемешать состав до однородной консистенции.

На подготовленную металлическую поверхность КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037 наносится в два слоя с помощью кисти или распылителя равномерно, без пропусков.

Время высыхания каждого слоя 30-60 минут, в зависимости от температурно-влажностных условий при производстве работ.

При ремонте железобетонных конструкций работы по антикоррозионной обработке производят перед нанесением грунтовочных составов под ремонтные составы.

Окраску металлоконструкций начинать не ранее, чем через 24 часа.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037 ориентировочно составляет один слой ~0,2 кг/м², за два слоя ~0,25-0,30 кг/м².

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Антикоррозионная грунтовка КЕМАСРЕТЕ КОНТАКТ 037 упаковывается в пластиковую тару массой нетто по 1, 2, 5 и 10 кг.

Хранить в сухом месте, на поддонах, при температуре не ниже +5°С. Также, должна быть обеспечена сохранность упаковки.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.