



Baunit GranoporTop

Акриловая декоративная штукатурка



- ✓ Широкая гамма цветов
- ✓ Экономичное решение
- ✓ Разнообразие фактур

Продукт:

Акриловая декоративная штукатурка GranoporTop
Защитно-отделочная штукатурка НВ П 1 Д СТБ 1263-2001

Назначение:

Водоотталкивающая, эластичная, устойчивая к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям, стойкая к ультрафиолетовому излучению и влиянию микроорганизмов, тонкослойная декоративная пастообразная штукатурная смесь на основе водной дисперсии акриловых полимеров со структурой «под валик», «короед», «барашек».

Предназначена для устройства декоративно-отделочного слоя в системах теплоизоляций Baunit, а также для отделки бетонных, подготовленных новых и старых оштукатуренных поверхностей. Для декоративной отделки снаружи и внутри зданий.

Колеруется в массу в широкую гамму цветов.

Основания для нанесения:

Основание должно быть достаточно прочным и обладать несущей способностью.

При необходимости для ремонта основания использовать материалы торговой марки Baunit.

Подложка должна быть чистой, сухой, без пыли, не водоотталкивающей, стабильной, без разделяющих веществ.

Грязные поверхности и/или поверхности с водорослями очистить механически или горячим паром, или использовать специальные средства, удаляющие водоросли. Плохо держащиеся выветренные минеральные краски удалить механически. Поверхности, пораженные плесенью, грибом, тщательно очистить и обработать Baunit FungoFluid.

Не подходит для нанесения по полимерным материалам и смолам, лаковым покрытиям, масляным, клеевым краскам.

Основания обязательно предварительно обработать грунтовкой Baunit UniPrimer.



Baunit GranoporTop

Акриловая декоративная штукатурка

Применение:

Штукатурную смесь тщательно перемешать с помощью строительного миксера до однородной консистенции. При необходимости добавить чистой воды не более 5%. Для обеспечения равномерности цвета добавлять одинаковое кол-во воды в каждое ведро! Не смешивать с другими материалами.

Последовательность нанесения слоев:

1-й – универсальная грунтовка Baunit UniPrimer. Технологический перерыв – не менее 12 часов;

2-й – акриловая декоративная штукатурка Baunit GranoporTop в заданной структуре и цвете.

Нанесение:

При помощи терки из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь Baunit GranoporTop на толщину фактурного зерна. Работы в границах одной захватки выполнять без перерыва. Для разделения границ использовать малярную ленту.

Структура «короед»: через некоторое время структурировать пластмассовой теркой вертикально, горизонтально или в круговую.

Структура «барашек»: сразу после нанесения структурировать пластмассовой теркой круговыми движениями.

Структура «под валик»: штукатурная смесь Baunit GranoporTop наносится при помощи терки из нержавеющей стали с последующим моделированием фактурным валиком или другим инструментом, либо непосредственно валиком на прогрунтованную поверхность.

Последующий уход:

Во время высыхания окрасочного слоя следует предохранять поверхность от дождя, воздействия прямых солнечных лучей, замерзания.

Расход:

Зернистость, мм/ Структура	Расход*, кг/м ²		
	1,5	2,0	3,0
Шероховатая структура (барашек) (Kratz)	2,5	2,9	3,9
Выцарапанная структура (короед) (Rille)	-	2,6	3,6
Под валик	1,5 - 3,5		

* Точный расход материала определяется пробным нанесением непосредственно на объекте.



Baunit GranoporTop

Акриловая декоративная штукатурка

Хранение:

Хранить в при температуре от + 5 до + 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

Требования безопасности:

Для защиты рук и тела работающих следует использовать индивидуальные средства защиты.