

# СДЕЛАЙ ПОЛ «ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ОПИСАНИЕ

«Сделай пол «Прозрачный глянец» - защитный полимерный состав на эпоксидной основе, простой в использовании, не требует специальных навыков и специального оборудования. Состав «Сделай ПОЛ Прозрачный глянец» образует износостойкое и долговечное покрытие, а также придает полу антискользящие свойства. Готовое покрытие стойкое к воздействию механических нагрузок, появлению пыли и проникновению грязи, масел, воды в подложку, а также препятствует образованию грибка и плесени. Состав рекомендован для защиты бетонных и минеральных оснований, искусственного и натурального камня от разрушения под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды.

**Состав может применяться внутри и снаружи помещения, на горизонтальные и вертикальные поверхности, а упрочняющая добавка «Кварцито – магnezит» входящая в комплект, увеличивает прочность покрытия. Состав применяется на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях.**

Покрытие, образуемое составом «Сделай ПОЛ Прозрачный глянец» устойчиво при эксплуатации в условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной среды с температурой от - 45°C до + 80°C

**Покрытие паронепроницаемо, обрабатываемые поверхности должны иметь гидроизоляцию.**

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для пористых поверхностей, где марка бетона ниже M250 дополнительно потребуется грунтование.

**Основание необходимо очистить от любых загрязнений, удалить цементное молочко, тщательно подмести и обеспылить.** Поверхности, имеющие сильные неровности, сколы, выбоины необходимо зашпаклевать, в противном случае расход состава может увеличиться.

**Грунтование производится традиционными акриловыми грунтовками глубокого проникновения.**

**Нанесение на пористые поверхности без предварительного грунтования не производится.**

Гладкие поверхности необходимо зашкурить для лучшего сцепления с составом.

**Покрытие наносится окрасочным способом, кистью или валиком.**

Если поверхность загрязнена, то ее необходимо тщательно вымыть раствором доступного моющего средства. Сильно замасленные места необходимо растворить традиционными средствами (раствором щелочи, каустической соды, растворителем и др.), затем обработанные места очистить. Очищенную таким образом поверхность следует хорошо промыть чистой водой и **полностью высушить**. Абсолютная влажность основания не должна превышать 4%.

## ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Окрасочные работы производятся при температуре воздуха от +10°C до +25°C.

Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60% в помещениях и 80% на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 90%, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия. При оптимальных условиях, описанных выше, нанесенный состав высыхает «до отлипа» через 24 часа и готов к нагрузкам через 3 суток. **Перед началом окраски основу - КОМПОНЕНТ «А» необходимо перемешать при помощи прилагаемой лопатки в течение 3 минут и залить в нее отвердитель - КОМПОНЕНТ «Б» без остатка. Полученный состав необходимо тщательно перемешать и выстоять в течение 5 минут. После отстаивания, перемешать еще раз и добавить в готовый состав упрочняющую добавку «Кварцито – магнезит», тщательно перемешать в течении 3 – 5 минут и вылить в поддон для окрашивания. Состав «Сделай ПОЛ» является полимерным составом, а не наливным полом и наносится исключительно окрасочным способом.** Наносить состав лучше всего при помощи простого окрасочного валика с ворсом 12 – 15 мм. Вертикальные поверхности, углы и места примыканий удобнее обработать кистью. Одного слоя достаточно для получения прочного покрытия. Если необходимо получить более износостойкое покрытие, то нанесите два и более слоев с межслойной сушкой в течении 12 часов при температуре 20°C.

**Внимание! Максимальный срок годности состава после введения отвердителя составляет 8 часов при температуре +20°C.** По окончании окрасочных работ нужно исключить хождение по свежеекрашенной поверхности, а также попадание пыли, грязи, воды и пр. в течение 24 часов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом окрасочных работ, начиная с момента смешивания основы и отвердителя, необходимо использовать респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также прилагаемые перчатки. Помещения должны быть достаточно проветриваемые, при открытых окнах и дверях. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с любым растворителем, затем тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания необходимо промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь. Учитывая, что в исходном составе основы и отвердителя имеются горючие вещества, на месте проведения работ запрещается курение, использование электроприборов с искровыделением и т.п. Возможные отходы (пропитанная составом ветошь, пустые емкости и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями Роспотребнадзора.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав «Сделай ПОЛ» (компоненты А и Б) следует хранить в помещениях при температуре не ниже - 30 °С и не выше + 40 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия электроприборов с искровыделением и т.п. Хранить вдали от детей.