

# Добавка SILIKAL® I

Добавка для смол SILIKAL® RU 727 and RU 747



SILIKAL® Additive I – метилметакрилатная смола на основе полиизоцианата, является неотъемлемым компонентом для уретанмодифицированных смол SILIKAL® RU 727 и RU 747 (см. соответствующие спецификации на изделия).

## Область применения

Т10-15% SILIKAL® Additive I примешивается к грунтовке SILIKAL® R 51 для связывания влаги на поверхности или в случае использования на слегка влажных основаниях. Использование SILIKAL® Additive I практически не влияет на проникающую способность и время отвердевания грунтовки. Однако последующие слои на основе соответствующих смол SILIKAL® должны быть уложены в течение 8 часов до полного отверждения первого слоя.

## Характеристики Additive I при поставке

Свойство	Стандарт	Прим. значение
Вязкость при +20 °С	DIN 53 015	прим. 70 мПа · с
Время текучести при +20 °С, чаша 4 мм	DIN 53 211	18 – 21 сек.
Плотность $D_4^{20}$	DIN 51 757	1.07 г/см <sup>3</sup>
Точка вспышки	DIN 51 755	+10 °С